# GlobalEPD A VERIFIED **ENVIRONMENTAL** DECLARATION

# **AENOR**



Declaración Ambiental de Producto

**UNE-EN ISO 14025:2010** 

UNE-EN 15804: 2012+A2:2020

UNE-EN 17160: 2019



### Porcelánicos HDC Azulejo (BIII)

Fecha de primera emisión 2022-09-26 Fecha de modificación 2024-12-20 Fecha de expiración 2027-09-25

La validez declarada está sujeta al registro y publicación

en www.aenor.com

Código de registro: GlobalEPD EN 17160 - 008 rev1

### **PORCELANICOS HDC**



El titular de esta Declaración es el responsable de su contenido, así como de conservar durante el periodo de validez la documentación de apoyo que justifique los datos y afirmaciones que se incluyen

#### Porcelánicos HDC



(+34) 96 432 99 40 CV-160, km 16,8 Mail hdc@porcelanicoshdc.es 12192, Vilafamés, Castellón Web https://porcelanicoshdc.com/

España

#### Estudio de ACV



Tel Instituto de Tecnología Cerámica – (ITC-AICE) Campus Universitario Riu Sec Mail Web Av. Vicent Sos Baynat s/n 12006, Castelló, España

(+34) 964 34 24 24 sostenibilidad@itc.uji.es www.itc.uji.es

### Administrador del Programa GlobalEPD



AENOR CONFÍA S.A.U. C/ Génova 6 28004 - Madrid España

(+34) 902 102 201 Mail aenordap@aenor.com Web www.aenor.com

AENOR es miembro fundador de ECO Platform, la Asociación Europea de Programas de verificación de Declaraciones ambientales de producto

Norma UNE-EN 17160: 2019

La Norma Europea EN 15804:2012+A2:2020 sirve de base para las RCP

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la Norma EN ISO 14025:2010

☐ Interna

Organismo de verificación

### **AENOR**

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR468



### 1. Información general

### 1.1. La organización

Porcelánicos HDC, S.A. es una empresa española, dedicada a la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos, con el fin de ofrecer un producto natural para las diferentes soluciones arquitectónicas en las que es utilizado. Fundada el 27 de diciembre de 1999. Cuenta con una superficie de 134.701 m2, de los cual 26.433 m2 están construidos.

### 1.2. Alcance de la Declaración

Esta Declaración Ambiental de Producto incluye información ambiental de una agrupación de productos fabricados en la planta de Porcelánicos HDC en un entorno geográfico y tecnológico de España 2020. Los resultados que se muestran presentan el comportamiento ambiental del gres porcelánico promedio, ponderado por la producción, así como los ambientales de las baldosas que presentan un mínimo y un máximo impacto, acotando de este modo, los resultados obtenidos en el ACV. El alcance de esta Declaración Ambiental de Producto (en adelante DAP) es de cuna a tumba.

### 1.3. Ciclo de vida y conformidad.

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010, UNE-EN 15804:2012+A2:2020 y UNE-EN 17160:2019 (Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas).

INFORMACIÓN DE LAS REGLAS DE CATEGORÍA DE PRODUCTO					
Título descriptivo	UNE EN 1760:2019. Reglas de Categoría de Producto para baldosas cerámicas				
Conformidad	UNE-EN 15804:2012 + A2:2020				
Administrador de Programa	AENOR				

Esta Declaración ambiental incluye las siguientes etapas del ciclo de vida:

	A1	Suministro de materias primas	Х				
Etaba de de A3		Transporte a fábrica	Х				
		Fabricación	Х				
Construcció	A4	Transporte a obra	Х				
Cons	A5	Instalación / construcción	Х				
	B1	Uso	Х				
•	B2	Mantenimiento	Х				
osr	В3	Reparación	Х				
Etapa d uso	B4	Sustitución					
Etaj	B5	Rehabilitación	Х				
,	B6	Uso de energía en servicio	Х				
•	В7	Uso de agua en servicio	Х				
a	C1	Deconstrucción / demolición	Х				
Fin de vida	C2	Transporte	Х				
p 'i'	C3	Tratamiento de los residuos	Х				
	C4	Eliminación	Х				
D Potencial de reutilización, recuperación y/o reciclaje							
X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; MNE = Módulo no evaluado							



Esta DAP puede no ser comparable con las desarrolladas en otros Programas o conforme a documentos de referencia distintos, en concreto puede no ser comparable con DAP no elaboradas conforme a la Norma UNE-EN 15804+A2.

Del mismo modo, las DAP pueden no ser comparables si el origen de los datos es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no se basan en los mismos escenarios

La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad funcional y a nivel del edificio (u obra arquitectónica o de ingeniería) es decir, incluyendo comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2 de la Norma UNE-EN ISO 14025.

1.4. Diferencias frente a versiones previas de esta DAP.

Se modifica esta DAP para incluir la acreditación ENAC.





### 2. El producto

### 2.1. Identificación del producto

Las baldosas cerámicas incluidas en este estudio pertenecen al grupo BIII (azulejo clasificación basada en la norma UNE-EN 14411: 2016 (equivalente a la norma ISO 13006:2018), es decir, que tienen una absorción de agua superior al 10% y su conformado es mediante prensado. Su denominación común es Azulejo.

Las baldosas de azulejo incluidas en este estudio incluyen 4 formatos comerciales, con esmalte, con y sin tratamiento mecánico, de espesores comprendidos entre 8,8mm a 11,5 mm, con un peso promedio de 18,6 kg/m2.

En los anexos, pueden encontrarse los resultados de los formatos incluidos en el alcance de esta DAP que presentan el mínimo y el máximo impacto ambiental, correspondientes a los formatos 25x33,3cm de 16,0 kg/m2 y 32x89cm de 19,6kg/m2 de peso en cocido respectivamente.

El código CPC del producto es 37370.

### 2.2. Prestaciones del producto

El fabricante declara la siguiente información sobre las especificaciones técnicas del producto:

### Prestaciones del producto

Características esenciales	Prestaciones	Especificación armonizada
Reacción al fuego1	Clase A1FL/A1	
Adhesión Con adhesivos cementosos tipo C2	>1N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad - usos interiores - usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	EN 14411
Deslizamiento	PND	
Emisión de sustancias peligrosas - Pb -Cd	PND	
Propiedades táctiles	PND	

### 2.3. Composición del producto

La composición declarada por el fabricante es la siguiente:

#### Composición del producto

Composición	Contenido
Soporte (arcillas, feldespatos, arenas, etc)	94 %
Materiales de decoración (feldespatos, carbonatos, zirconio, etc)	6%

Las sustancias contenidas en el producto que se enumeran en la "Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) para autorización" no supera el 0,1% en peso del producto.



### 3. Información sobre el ACV

### 3.1. Análisis de ciclo de vida

El ACV se ha realizado con el soporte del software de GaBi 10.6.0.110 [7] y con la versión de la base de datos 2021.2. (SP40.0) [8]) (SpheraSolutions) y ecoinvent 3.7.1 [9]. Los factores de caracterización utilizados son los incluidos en la norma UNE EN 15804:2012+A2:2020.

#### 3.2. Unidad declarada

La Unidad Funcional considerada es "Recubrir 1 m² de una superficie (paredes) de una vivienda con baldosas cerámicas del grupo BIII durante 50 años".

### 3.3. Vida útil de referencia (RSL)

La vida útil de referencia del producto es la misma que la del edificio donde se encuentre instalado, siempre que sea instalado correctamente, puesto que se trata de un producto de larga duración y que no requiere de substitución. Se ha considerado una vida útil de 50 años.

#### Vida útil de referencia

Parámetro	Unidad (expresada por unidad funcional)					
Vida útil de referencia	Mínimo 50 años					
Propiedades declaradas del producto (en puerta), acabados, etc.	Mínimo valores de las características pertinente según Anexo L de la norma UNE-EN 14411.  Para más información solicitar fichas técnicas según modelo.					

Parámetro	Unidad (expresada por unidad funcional)						
Parámetros de diseño de la aplicación (instrucciones del fabricante), incluyendo las referencias de las prácticas adecuadas	Para más información solicitar fichas técnicas según modelo.						
Estimación de la calidad de trabajo, cuando se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante	Para más información solicitar fichas técnicas según modelo.						
Ambiente interior (para aplicaciones de interior), por ejemplo la temperatura, la humedad, la exposición a químicos	Resultados de los valores de las características pertinente según Anexo L de la norma UNE-EN 14411. Para más información, solicitar fichas técnicas						
exposicion a quimicos	según modelo.						
Condiciones de uso, por ejemplo la frecuencia de uso, la exposición mecánica	Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.						
Mantenimiento, por ejemplo la frecuencia requerida, el tipo y la calidad y la sustitución de los componentes reemplazables	Para más información, solicitar fichas técnicas según modelo.						

### 3.4. Regla de asignación.

De acuerdo con las normas y RCP, siempre que ha sido posible, se ha aplicado el principio de causalidad a la hora de asignar las entradas y salidas en procesos con múltiples entradas y/o salidas. Por lo tanto, se ha intentado establecer la relación física existente entre las entradas y salidas del sistema y sus diferentes productos. Cuando esto no ha sido posible, se ha recurrido al criterio de la masa y el volumen.



De forma general, en las asignaciones de entradas y salidas a la unidad declarada se han realizado promedios ponderados por la producción, tanto en masa como en m², tal v como se muestra a continuación.

- Para asignar a la unidad declarada los consumos de materias primas, agua, energía térmica y energía eléctrica, así como la generación de residuos, y emisiones atmosféricas de la etapa de preparación de materias primas para el soporte se ha considerado un criterio de masa procesada según cada tipo de baldosa cerámica.
- El consumo de energía eléctrica y térmica en la etapa de fabricación de las piezas cerámicas, así como las emisiones atmosféricas en los procesos de combustión se han asignado a la unidad declarada considerando un criterio de masa del producto clasificado según cada tipo de baldosa cerámica.

### 3.5. Regla de corte.

En este estudio de ACV de la cuna a tumba, se ha aplicado un criterio de corte de 1% para el uso de energía (renovable y no renovable) y el 1% de la masa total en aquellos procesos unitarios cuyos datos son insuficientes. En total, se ha incluido más del 95% de todas las entradas y salidas de materia y energía del sistema, excluyendo aquellos datos no disponibles o no cuantificados.

Los datos excluidos son los siguientes:

- Emisiones difusas de partículas a la atmósfera generadas durante el transporte y almacenamiento de materias primas de naturaleza pulverulenta.
- Emisiones atmosféricas de contaminantes, no regulados, emitidos a partir de focos canalizados de las etapas de combustión (secado por atomización, secado de piezas y

- cocción).
- La producción de algunas materias auxiliares empleadas en la producción de las baldosas: muelas de pulidoras, etc., que representan menos del 0,01% en masa total. Tampoco se ha incluido la gestión de sus residuos.
- Para los fabricantes de atomizado y de esmaltes no se ha considerado: la producción de las materias auxiliares empleadas. Representan un % menor a la regla de corte establecida.
- La producción de maquinaria y equipamiento industrial.

## 3.6. Representatividad, calidad y selecciónde los datos

Los datos primarios han sido aportados directamente por la empresa Porcelánicos HDC situada en Vilafamés (Castellón). Los datos secundarios, se han empleado las bases de datos más actualizadas de GaBi ts [8] y ecoinvent [9]y modelizados con la versión de GaBi 10.6.0.110.[7]. Todos los datos pertenecen a un escenario geográfico de España 2020.

Los resultados presentados son representativos de los recubrimientos cerámicos, expresados como un promedio ponderado por la producción de los recubrimientos cerámicos pertenecientes a la gama al grupo Bla, acotando dicho promedio por los productos que presentan el mínimo y el máximo impacto ambiental.

### 3.7. Otras reglas de cálculo e hipótesis

Las asignaciones de cargas aplicadas han sido las necesarias para poder cuantificar los datos específicos de las baldosas de recubrimiento cerámico, así como los cálculos necesarios para poder asignar los datos asociados a los productos que presentan un mínimo y máximo impacto ambiental.



# 3.8. Desviaciones de los resultados del impacto

Las 4 referencias de recubrimientos cerámicos presentan diferentes impactos ambientales. En la siguiente tabla se muestra las desviaciones que presentan el formato de mayor y menor impacto ambiental respecto al promedio, en lo relativo a la etapa de producto (A1-A3). En el anexo I y anexo II se muestran los resultados de impacto ambiental de la referencia con valores de impacto mínimo y valores máximos respectivamente.


Categoría de impacto	Desviación del escenario promedio
GWP-total	-15%/+7%
AP	-14%/+4%
POCP	-12%/+5%





### 4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional.

Se han incluido todos los módulos del ciclo de vida relevantes a los recubrimientos cerámicos según las RCP:



# 4.1. Procesos previos a la fabricación (upstream)

### Materias primas (A1) y Transporte (A2)

Las materias primas necesarias para la fabricación de las baldosas cerámicas se clasifican como: materias primas

plásticas y materias primas no plásticas o desgrasantes. Concretamente, las materias primas incluidas en la composición del soporte son arcillas, feldespatos y arenas, así como residuos de la propia fábrica, que pueden ser lodos o piezas de cerámica generadas antes de la etapa de cocción, introduciéndose en la etapa de molturación de las materias primas.

En cuanto a las materias primas de los esmaltes, las más habituales utilizadas en la formulación son: cuarzo, caolín, borax, feldespatos alcalinos, nefelina, carbonato cálcico, dolomita, circón, wollastonita, alúmina calcinada y fritas cerámicas.

Las fritas cerámicas son vidrios insolubles, preparados previamente mediante fusión completa de sus materias primas originales, denominados "fritas". Se ha estimado como promedio que un 22% de las materias primas utilizadas en los esmaltes aplicados sobre las baldosas de gres porcelánico son sometidas al proceso de "fritado".

Las materias primas utilizadas tienen orígenes diferentes, de acuerdo con su naturaleza y propiedades. Las materias primas procedentes de fuera de España son trasportadas con carguero hasta el puerto de Castellón, y de ahí en camión hasta las plantas de producción de gránulo atomizado. Para los transportes por mar, se escogido un tipo de transoceánico, cuya distancia recorrida difiere en cada caso dependiendo el origen, mientras que para los transportes por carretera se ha escogido un camión de 27t de carga que cumple con la normativa Euro

Todas las materias primas se transportan a granel, es decir, que no requieren material



**AENOR** 

de embalaje, excepto las materias decorativas que son transportados en un camión de 17,3 t de carga útil directamente desde la fábrica de fritas y esmaltes a la planta de Porcelánicos HDC.

La preparación de materias primas para el soporte de las baldosas de Porcelánicos HDC se realiza en las plantas de proveedores externos. En este proceso se define la proporción de materias primas y el origen de éstas se ajustan a las características de proceso productivo y prestaciones finales requeridas.

El gránulo atomizado se obtiene por la molturación vía húmeda de las materias primas y posterior secado por atomización. Las empresas proveedoras de Porcelánicos tienen en los secaderos por atomización, sistemas de sistemas de cogeneración de calor y energía eléctrica instalados. Todos los gases calientes se emplean en el secadero por atomización y la energía eléctrica generada se vende a la red.

### 4.2. Fabricación del producto

### Fabricación (A3)

Este proceso y los siguientes tratamientos aplicados se llevan a cabo en la planta de Porcelánicos HDC. El procedimiento es el siguiente: el gránulo atomizado es descargado en tolvas de almacenamiento y mediante un sistema de alimentación con cintas transportadoras con control de pesada, se dirige el gránulo a la etapa de conformado por prensado unidireccional en seco, realizado con prensas hidráulicas u oleodinámicas. Este método es el más indicado para controlar el ciclo de prensado y poder así obtener piezas de grandes formatos.

Las piezas conformadas, se introducen en un secadero continuo para reducir su humedad, duplicando o triplicando así su resistencia mecánica, lo que permite su procesado posterior.

Las piezas recién salidas del secadero se recubren con una fina o varias capas de engobe y esmalte, y se aplican sobre el soporte mediante el empleo de técnicas de cortina y pulverización. Además, en algunos casos, el producto se decora haciendo uso de diferentes tipos de aplicaciones, siendo la mayoritaria la inyección de tintas. Este tratamiento se realiza para conferir a la superficie del producto cocido una serie de propiedades técnicas y estéticas, tales como impermeabilidad, facilidad de limpieza, brillo, color, textura superficial, resistencia química y mecánica.

La cocción es la etapa más importante del proceso de producción de las baldosas cerámicas, ya que es el momento en el que las piezas, previamente moldeadas, sufren una modificación fundamental en sus propiedades, dando lugar a un material duro, resistente al agua y a los productos químicos. La cocción de las piezas cerámicas se realiza por monococción en hornos monoestratos de rodillo.

Tras haber superado los procesos de control de calidad, las piezas clasificadas se embalan en un envase primario de cartón y se embalan en palés de madera, se recubren con film LDPE y se flejan para evitar el movimiento de carga.

### 4.3. Proceso de construcción

### Transporte del producto (A4)

El producto se distribuye un 15% en España, 53% en Europa y un 32% al resto del mundo.

Para el transporte por carretera se ha considerado un camión de 27 t clasificado Euro 6 (transporte nacional y europeo, distancia promedio de 300km y 1390km, respectivamente). Para el transporte transcontinental se ha estimado un carguero transoceánico medio (transporte al resto del mundo, 6250 km), tal y como se indica en la UNE EN 17160.



Módulo A4 Transporte a la obra

Información del escenario	Transporte a la obra
Parámetro	Resultado (expresado por unidad funcional)
Tipo y consumo de combustible del vehículo	Según destinos en la distribución anteriormente expuestos: 0,342 l diesel (camión Euro 6, 27 t) 0,036 l fueloil (carguero)
Distancia	300 km distribución nacional: 15% 1390 km distribución resto Europa: 53% 6520 km distribución resto del mundo: 32%
Utilización de la capacidad (incluyendo el retorno en vacío)	85% en camiones 100% carguero
Densidad aparente de los productos transportados	≈1800 kg/m³
Factor de capacidad útil (factor: = 1 o < 1 o ≥ 1 para los productos que se empaquetan comprimidos o anidados)	No aplicable

# Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

Una vez el producto es desembalado se procede a su instalación. De acuerdo con las RCP para baldosas cerámicas se ha establecido que para la instalación se requiere la aplicación de mortero.

Los morteros cola son adhesivos cementosos formados por una mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso. Están formados por una mezcla de cemento blanco o gris, cargas minerales de naturaleza silícea y/o caliza y aditivos orgánicos: retenedores de agua, polímeros redispersables agua, modificadores en reológicos, fibras, etc.

Los residuos derivados del embalaje de las piezas son gestionados de manera separada en función de la localización geográfica del lugar de instalación.

Por otra parte, se ha considerado como hipótesis un 3% de bajas en la etapa de instalación de las baldosas

Módulo A5 - Instalación

Información del escenario	Unidad (expresada por unidad funcional)
Materiales auxiliares para la instalación (especificando cada material)	3,3 kg
Uso de agua	0,8 l
Uso de otros recursos	No aplica
Descripción cuantitativa del tipo de energía (mix regional) y el consumo durante el proceso de instalación	No aplica
Desperdicio de materiales en la obra antes de tratamiento de residuos, generados por la instalación del producto	Residuos de piezas cerámicas: 557g Residuos de embalaje: Cartón: 157 g Plástico: 31g Madera: 423 g
Salida de materiales como resultado del tratamiento de residuos en la parcela del edificio, por ejemplo recogida para el reciclaje, valorización energética, eliminación (especificada por ruta)	Piezas cerámicas a reciclado 390g Piezas cerámicas a vertedero:167g Cartón incinerado: 1g Cartón reciclado: 156g Cartón depositado en vertedero: 0 g Plástico incinerado: 4 g Plástico reciclado: 24g Plástico depositado en vertedero:3g Madera incinerada: 136g Madera depositada en vertedero 7 g
Emisiones directas al aire ambiente, al suelo y al agua	No aplica

### 4.4. Uso vinculado a la estructura del edificio

### **B1 Uso**

Una vez instalada, la baldosa no requiere ningún aporte energético para su utilización ni necesitan mantenimiento después de su puesta en obra, excepto las normales operaciones de limpieza. Por este motivo, tan solo se contemplan las cargas ambientales atribuibles al mantenimiento del producto (módulo B2).



#### **B2** Mantenimiento

La limpieza se realiza con un paño húmedo y, si la superficie presenta suciedad o grasa, se pueden añadir agentes de limpieza como detergentes o lejías. En el presente estudio se ha considerado el consumo de agua y desinfectante para un revestimiento de pared instalado en un escenario de uso residencial, es decir, limpieza una vez a la semana con agua y cada dos con detergente durante los 50 años de vida útil.

Módulo B2 – Mantenimiento

Información del escenario	Unidad (expresada por unidad funcional)
Proceso de	Según RCP para baldosas cerámicas
mantenimiento	(UNE-EN17160) escenario residencial para la limpieza de suelos
Ciclo de	Lavado 1 vez a la semana con agua y 1
mantenimiento	cada dos con detergente
Materiales	Detergente: 1,34E-04 kg/m <sup>2</sup>
auxiliares para el	
mantenimiento (por	
ejemplo productos	
de limpieza)	
(especificando cada	
material)	No online
Desperdicio de material durante el	No aplica
mantenimiento	
(especificando el	
tipo)	
Consumo neto de	0,1 l/m <sup>2</sup>
agua corriente	
Entrada de energía	No aplica
durante el	
mantenimiento (por	
ejemplo limpieza	
por aspiración), tipo	
de vector	
energético (por	
ejemplo	
electricidad) y cantidad, si es	
aplicable y	
pertinente	
portinonto	

# B3-B4-B5 Reparación, Sustitución y rehabilitación

Las baldosas cerámicas no requieren de reparación, sustitución ni rehabilitación.

### 4.5. Uso vinculado al funcionamiento del edificio

# B6-B7 Uso de energía y agua para el funcionamiento

Estos módulos no son relevantes para las baldosas cerámicas.

### 4.6. Etapa de fin de vida

### C1 Deconstrucción y demolición

Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea en el marco de una rehabilitación del edificio o bien durante su demolición. En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la desinstalación del producto son despreciables.

### **C2 Transporte**

Los residuos del producto se transportan en camión de gran tonelaje (27 t) que cumple la normativa Euro 6 para ser gestionados, bien mediante su deposición en vertederos de inertes, o bien reciclados. Se considera una distancia media de 50km desde el lugar del edificio hasta destino final. Se incluye además el viaje de vuelta de los camiones (100% retorno vacío).

# C3 Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje

Se ha considerado que un 70% de baldosas se reciclan y/o reutilizan, tal y como se indica en las RCP.

### C4 Eliminación final

Se considera que un 30% del producto es enviado a vertedero controlado tras el fin de su vida útil.



#### Fin de vida

Parámetro	Unidad (expresada por unidad funcional)
Proceso de recogida, especificado por tipo	25,5 kg totales
	17,8 kg para reciclado
Eliminación, especificada por tipo	7,6 kg producto o material para eliminación final
Hipótesis para el desarrollo de escenarios (por ejemplo transporte)	Los residuos del producto se transportan en camión de gran tonelaje (27 t) que cumple la normativa Euro 6 para ser gestionados, bien mediante su deposición en vertederos de inertes, o bien reciclados. Se considera una distancia media de 50km desde el lugar del edificio hasta destino final. Se incluye además el viaje de vuelta de los camiones (100% retorno vacío).

### 4.7. Beneficios y cargas más allá del sistema

### Módulo D

Se han considerado las cargas ambientales y los beneficios por la obtención del material secundario de los residuos generados en la etapa de fabricación (los residuos como el cartón, plástico y madera), en la etapa de instalación (residuos baldosas, residuos del embalaje de las baldosas: cartón, plástico y madera) y en el fin de vida del producto.

# 4.8. Información sobre el contenido en carbono biogénico

Tal y como indica la norma UNE EN 15804+A2, el contenido en carbono biogénico en el embalaje puede omitirse si los materiales que contienen carbono biogénico en el embalaje/producto es inferior al 5% de la masa total del producto.





### 5 Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.

Los resultados obtenidos son expresiones relativas y no predicen impactos en categorías de punto final, la superación de unos niveles, márgenes de seguridad ni riesgos.

### Impactos ambientales.

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	СЗ	C4	D
GWP-total	kg CO₂eq	13,5	1,1	1,6	0	7,5E-02	0	0	0	0	0	0	1,0E-01	0	1,1E-01	-1,7E-01
GWP-fossil	kg CO₂ eq	13,4	1,1	1,6	0	7,5E-02	0	0	0	0	0	0	1,0E-01	0	1,1E-01	-1,7E-01
GWP-biogenic	kg CO₂ eq	9,3E-02	-1,1E-03	2,7E-03	0	4,3E-04	0	0	0	0	0	0	-1,4E-04	0	1,1E-03	-4,1E-04
GWP-luluc	kg CO₂ eq	5,6E-03	5,2E-03	7,6E-04	0	2,3E-06	0	0	0	0	0	0	5,7E-04	0	4,5E-04	-5,6E-04
ODP	kg CFC11 eq	3,8E-08	6,4E-14	1,1E-09	0	2,8E-08	0	0	0	0	0	0	6,1E-15	0	6,0E-14	-5,3E-09
AP	mol H+ eq	9,6E-02	5,7E-03	5,1E-03	0	6,6E-04	0	0	0	0	0	0	8,3E-05	0	7,7E-04	-5,6E-04
EP-freshwater	kg P eq	1,1E-04	2,8E-06	4,9E-06	0	1,3E-06	0	0	0	0	0	0	3,1E-07	0	2,2E-06	-2,0E-06
EP-marine	kg N eq	1,4E-02	1,5E-03	1,1E-03	0	7,1E-05	0	0	0	0	0	0	2,3E-05	0	2,1E-04	-2,0E-04
EP-terrestrial	mol N eq	1,5E-01	1,7E-02	1,3E-02	0	2,7E-03	0	0	0	0	0	0	2,8E-04	0	2,3E-03	-2,2E-03
POCP	Kg NMVOC eq	4,2E-02	4,4E-03	3,3E-03	0	4,9E-04	0	0	0	0	0	0	7,9E-05	0	6,2E-04	-5,3E-04
ADP-minerals& metals <sup>2</sup>	kg Sb eq	7,5E-05	8,3E-08	2,3E-06	0	2,3E-09	0	0	0	0	0	0	8,6E-09	0	1,1E-08	-7,1E-08
ADP-fossil <sup>2</sup>	MJ	218,0	14,1	12,3	0	3,6E-01	0	0	0	0	0	0	1,4	0	1,4	-2,3
WDP <sup>2</sup>	m³ depriv.	2,2	8,6E-03	1,8E-01	0	2,2	0	0	0	0	0	0	9,2E-04	0	8,0E-03	-3,7E-02

GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global biogénico; GWP - luluc : Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; ODP: Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; AP: Potencial de acidificación, excedente acumulado; EP-freshwater: Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; EP-marine: Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; EP-terrestrial: Potencial de eutrofización, excedente acumulado; POCP: Potencial de formación de ozono troposférico; ADP-minerals&metals: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos fósiles; WDP: Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua. NR: No relevante

Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante suelo, debida radón 0 de algunos materiales de construcción no se mide tampoco este parámetro Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada

### Parámetros adicionales de impacto ambiental

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
РМ	Incidencia de enfermedades	7,0E-07	9,0E-08	5,6E-08	0	4,3E-09	0	0	0	0	0	0	5,7E-10	0	9,4E-09	-2,4E-09
IRP <sup>1</sup>	kBq U235 eq	5,8E-01	2,5E-03	5,1E-02	0	4,2E-04	0	0	0	0	0	0	2,5E-04	0	1,8E-03	-4,1E-03
ETP-fw <sup>2</sup>	CTUe	45,7	9,8	4,4	0	1,8E-01	0	0	0	0	0	0	9,5E-01	0	8,5E-01	-1,0E+00
HTP-c <sup>2</sup>	CTUh	4,1E-09	2,0E-10	2,7E-10	0	2,1E-11	0	0	0	0	0	0	1,9E-11	0	1,1E-10	-1,2E-11
HTP-nc <sup>2</sup>	CTUh	1,2E-07	1,0E-08	1,8E-08	0	5,9E-09	0	0	0	0	0	0	9,9E-10	0	1,2E-08	-1,4E-09
SQP <sup>2</sup>	-	163,0	4,3	13,4	0	71,2	0	0	0	0	0	0	4,7E-01	0	3,3E-01	-1,6

PM: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada (PM); IRP : Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; ETP-fw : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; HTP-c : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; HTP-nc : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; SQP : Índice de potencial de calidad del suelo.; NR: No relevante

Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.



### Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	<b>A</b> 5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	45,0	7,2E-01	2,9	0	1,5	0	0	0	0	0	0	7,8E-02	0	1,6E-01	-4,8
PERM	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERT	MJ	45,0	7,2E-01	2,9	0	1,5	0	0	0	0	0	0	7,8E-02	0	1,6E-01	-4,8
PENRE	MJ	218,0	14,1	12,3	0	3,6E-01	0	0	0	0	0	0	1,4	0	1,4	-2,3
PENRM	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENRT	MJ	218,0	14,1	12,3	0	3,6E-01	0	0	0	0	0	0	1,4	0	1,4	-2,3
SM	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NRSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FW	m³	4,2E-02	8,1E-04	3,8E-03	0	2,8E-02	0	0	0	0	0	0	8,8E-05	0	2,6E-04	-2,3E-03

PERE: Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; PERT: Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; PERT: Uso total de la energía primaria renovable; PENRE: Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRM: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRT: Uso total de la energía primaria no renovable; SM: Uso de materiales secundarios; RSF: Uso de combustibles secundarios renovables; NRSF: Uso de combustibles secundarios no renovables; FW: Uso neto de recursos de agua corriente; NR: No relevante



### Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	8,2E-02	6,7E-11	2,5E-03	0	3,07E-12	0	0	0	0	0	0	6,6E-12	0	2,20E-08	-3,5E-08
NHWD	kg	4,3	2,0E-03	0,8	0	7,84E-03	0	0	0	0	0	0	2,0E-04	0	6,44	-1,5E-03
RWD	kg	7,6E-03	1,7E-05	4,4E-04	0	3,78E-06	0	0	0	0	0	0	1,7E-06	0	1,9E-05	7,0E-05

HWD: Residuos peligrosos eliminados; NHWD: Residuos no peligrosos eliminados; RWD: Residuos radiactivos eliminados;

### Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	В4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MFR	kg	3,2E-02	0	1,4E+00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	0	0
MER	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CRU: Componentes para su reutilización; MFR: Materiales para el reciclaje; MER: Materiales para valorización energética; EE: Energía exportada



### 6 Información ambiental adicional

En el año 2014 Porcelánicos HDC invirtió en una mejora en el horno para permitir el ahorro del consumo del gas. Esta solución consiste en que el aire caliente aspirado de los módulos de enfriamiento lento y del enfriamiento final es enviado adecuadamente filtrado al ventilador del aire de combustión. De aquí, el aire caliente recuperado pasa través а intercambiador de calor y es sucesivamente enviado a los quemadores. De tal manera que el aire de combustión es fuertemente precalentado y llega a los quemadores a una temperatura de aproximadamente 170°C.

Esta mejora permite un ahorro energético de aproximadamente el 4-5% de consumo de gas y, como consecuencia, la reducción de los volúmenes de gases emitidos.

Desde el año 2016 iniciamos un proceso de recuperación y almacenaje del tiesto cocido del grupo Bla y Blb, para ser reutilizado en la atomizadora incorporándolo de nuevo como materia prima.

Gracias a la instalación de la rectificadora en el año 2018, se consigue un ahorro importante en consumo de material de embalaje (palés, cartón y plástico) y una importante reducción del residuo generado por este embalaje.

En el año 2021 se invierte en la instalación de placas solares en parte de la cubierta de la nave. Consiguiendo de esta forma un ahorro energético en electricidad del 20%.

Está previsto que en el 2022 se amplíe la instalación con más placas solares.

#### **Emisiones al aire interior**

Las baldosas cerámicas, en su proceso de fabricación se someten a un proceso térmico que supera los 1000 °C. A dichas temperaturas, cualquier compuesto orgánico presente en las composiciones se descompone, dando como resultado un producto final inerte y exento de compuestos orgánicos volátiles que puedan ser emitidos en su fase de uso.

### Liberación al suelo y al agua

Las baldosas cerámicas no emiten ningún compuesto al suelo ni al agua en su etapa de uso, puesto que se trata de un producto totalmente inerte, el cual, no experimenta transformaciones físicas, químicas biológicas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Es un producto que no lixivia por lo que no supone un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.



# Anexo I. Declaración de los parámetros ambientales para el formato de mínimo impacto ambiental

Los resultados obtenidos son expresiones relativas y no predicen impactos en categorías de punto final, la superación de unos niveles, márgenes de seguridad ni riesgos.

### Impactos ambientales.

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	B4	B5	B6	В7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO₂eq	11,5	1,0	1,4	0	6,6E-02	0	0	0	0	0	0	9,1E-02	0	9,4E-02	-1,5E-01
GWP-fossil	kg CO₂ eq	11,4	0,9	1,4	0	6,6E-02	0	0	0	0	0	0	9,1E-02	0	9,3E-02	-1,5E-01
GWP-biogenic	kg CO₂ eq	8,0E-02	-1,0E-03	2,3E-03	0	3,8E-04	0	0	0	0	0	0	-1,3E-04	0	9,7E-04	-3,6E-04
GWP-luluc	kg CO₂ eq	4,8E-03	4,6E-03	6,6E-04	0	2,1E-06	0	0	0	0	0	0	5,0E-04	0	4,0E-04	-4,9E-04
ODP	kg CFC11 eq	3,3E-08	5,6E-14	1,0E-09	0	2,5E-08	0	0	0	0	0	0	5,4E-15	0	5,3E-14	-4,7E-09
AP	mol H+ eq	8,3E-02	5,1E-03	4,4E-03	0	5,8E-04	0	0	0	0	0	0	7,4E-05	0	6,8E-04	-4,9E-04
EP-freshwater	kg P eq	9,3E-05	2,5E-06	4,3E-06	0	1,2E-06	0	0	0	0	0	0	2,7E-07	0	2,0E-06	-1,8E-06
EP-marine	kg N eq	1,2E-02	1,4E-03	1,0E-03	0	6,3E-05	0	0	0	0	0	0	2,0E-05	0	1,9E-04	-1,8E-04
EP-terrestrial	mol N eq	1,3E-01	1,5E-02	1,1E-02	0	2,4E-03	0	0	0	0	0	0	2,5E-04	0	2,0E-03	-1,9E-03
POCP	Kg NMVOC eq	3,7E-02	3,9E-03	2,9E-03	0	4,3E-04	0	0	0	0	0	0	7,0E-05	0	5,5E-04	-4,6E-04
ADP-minerals& metals <sup>2</sup>	kg Sb eq	6,5E-05	7,3E-08	2,0E-06	0	2,0E-09	0	0	0	0	0	0	7,6E-09	0	9,6E-09	-6,2E-08
ADP-fossil <sup>2</sup>	MJ	186,0	12,4	10,7	0	3,2E-01	0	0	0	0	0	0	1,2	0	1,2	-2,0
WDP <sup>2</sup>	m³ depriv.	1,9	7,6E-03	1,6E-01	0	1,9	0	0	0	0	0	0	8,1E-04	0	7,0E-03	-3,3E-02

**GWP - total**: Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil**: Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc**: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **ODP**: Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP**: Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater**: Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine**: Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial**: Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POCP**: Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals**: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **APD-fossil**: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP**: Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua. **NR**: No relevante

Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.



### Parámetros adicionales de impacto ambiental

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	СЗ	C4	D
PM	Incidencia de enfermedades	6,0E-07	7,9E-08	4,9E-08	0	3,8E-09	0	0	0	0	0	0	5,1E-10	0	8,3E-09	-2,1E-09
IRP <sup>1</sup>	kBq U235 eq	5,0E-01	2,2E-03	4,5E-02	0	3,7E-04	0	0	0	0	0	0	2,2E-04	0	1,6E-03	-3,6E-03
ETP-fw <sup>2</sup>	CTUe	39,2	8,64	3,8	0	1,6E-01	0	0	0	0	0	0	8,4E-01	0	7,5E-01	-8,9E-01
HTP-c <sup>2</sup>	CTUh	3,6E-09	1,7E-10	2,3E-10	0	1,8E-11	0	0	0	0	0	0	1,7E-11	0	9,4E-11	-1,1E-11
HTP-nc <sup>2</sup>	CTUh	1,0E-07	8,8E-09	1,6E-08	0	5,2E-09	0	0	0	0	0	0	8,7E-10	0	1,0E-08	-1,2E-09
SQP <sup>2</sup>	-	142,0	3,8	11,7	0	62,8	0	0	0	0	0	0	4,2E-01	0	2,9E-01	-1,4

PM: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada (PM); IRP : Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; ETP-fw : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; HTP-c : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; HTP-nc : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; SQP : Índice de potencial de calidad del suelo.; NR: No relevante

Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.



### Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	СЗ	C4	D
PERE	MJ	38,9	6,3E-01	2,5	0	1,3	0	0	0	0	0	0	6,9E-02	0	1,4E-01	-4,2
PERM	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERT	MJ	38,9	6,3E-01	2,5	0	1,3	0	0	0	0	0	0	6,9E-02	0	1,4E-01	-4,2
PENRE	MJ	186,0	12,5	10,7	0	3,2E-01	0	0	0	0	0	0	1,2	0	1,2	-2,0
PENRM	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENRT	MJ	186,0	12,5	10,7	0	3,2E-01	0	0	0	0	0	0	1,2	0	1,2	-2,0
SM	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NRSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FW	m³	3,6E-02	7,2E-04	3,4E-03	0	2,4E-02	0	0	0	0	0	0	7,8E-05	0	2,3E-04	-2,0E-03

PERE: Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; PERM: Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; PERT: Uso total de la energía primaria no renovable; PENRE: Uso de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRM: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRT: Uso de la energía primaria no renovable; SM: Uso de materiales secundarios; RSF: Uso de combustibles secundarios renovables; NRSF: Uso de combustibles secundarios no renovables; FW: Uso neto de recursos de agua corriente; NR: No relevante



### Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	8,2E-02	5,9E-11	2,5E-03	0	2,71E-12	0	0	0	0	0	0	5,8E-12	0	1,94E-08	-3,1E-08
NHWD	kg	3,5	1,7E-03	0,7	0	6,91E-03	0	0	0	0	0	0	1,7E-04	0	5,68	-1,3E-03
RWD	kg	6,5E-03	1,5E-05	3,8E-04	0	3,33E-06	0	0	0	0	0	0	1,5E-06	0	1,7E-05	6,2E-05

HWD: Residuos peligrosos eliminados; NHWD: Residuos no peligrosos eliminados; RWD: Residuos radiactivos eliminados

### Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	В4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MFR	kg	2,8E-02	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,2	0	0
MER	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CRU: Componentes para su reutilización; MFR: Materiales para el reciclaje; MER: Materiales para valorización energética; EE: Energía exportada



# Anexo II. Declaración de los parámetros ambientales para el formato de máximo impacto ambiental

Los resultados obtenidos son expresiones relativas y no predicen impactos en categorías de punto final, la superación de unos niveles, márgenes de seguridad ni riesgos.

### Impactos ambientales.

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	В4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-fossil	kg CO₂ eq	14,3	1,1	1,6	0	7,7E-02	0	0	0	0	0	0	1,1E-01	0	1,1E-01	-1,8E-01
GWP-biogenic	kg CO₂ eq	9,8E-02	-1,2E-03	2,8E-03	0	4,4E-04	0	0	0	0	0	0	-1,5E-04	0	1,1E-03	-4,2E-04
GWP-luluc	kg CO₂ eq	6,1E-03	5,4E-03	7,9E-04	0	2,4E-06	0	0	0	0	0	0	5,9E-04	0	4,6E-04	-5,8E-04
GWP-total	kg CO₂eq	14,4	1,1	1,6	0	7,7E-02	0	0	0	0	0	0	1,1E-01	0	1,1E-01	-1,8E-01
ODP	kg CFC11 eq	4,0E-08	6,6E-14	1,2E-09	0	2,9E-08	0	0	0	0	0	0	6,3E-15	0	6,1E-14	-5,5E-09
AP	mol H+ eq	1,0E-01	5,9E-03	5,4E-03	0	6,8E-04	0	0	0	0	0	0	8,6E-05	0	7,9E-04	-5,7E-04
EP-freshwater	kg P eq	1,1E-04	2,9E-06	5,1E-06	0	1,4E-06	0	0	0	0	0	0	3,2E-07	0	2,3E-06	-2,1E-06
EP-marine	kg N eq	1,5E-02	1,6E-03	1,2E-03	0	7,3E-05	0	0	0	0	0	0	2,4E-05	0	2,2E-04	-2,1E-04
EP-terrestrial	mol N eq	1,6E-01	1,8E-02	1,3E-02	0	2,8E-03	0	0	0	0	0	0	2,9E-04	0	2,3E-03	-2,3E-03
POCP	Kg NMVOC eq	4,4E-02	4,6E-03	3,5E-03	0	5,0E-04	0	0	0	0	0	0	8,1E-05	0	6,4E-04	-5,4E-04
ADP-minerals& metals <sup>2</sup>	kg Sb eq	8,0E-05	8,6E-08	2,5E-06	0	2,4E-09	0	0	0	0	0	0	8,8E-09	0	1,1E-08	-7,3E-08
ADP-fossil <sup>2</sup>	MJ	233,0	14,5	12,9	0	0,4	0	0	0	0	0	0	1,4	0	1,4	-2,4
WDP <sup>2</sup>	m³ depriv.	2,5	8,9E-03	2,0E-01	0	2,22	0	0	0	0	0	0	9,5E-04	0	8,2E-03	-3,8E-02

**GWP - total**: Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil**: Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc**: Potencial de calentamiento global de luso y cambio del uso y cambio del uso del suelo; **ODP**: Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP**: Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater**: Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine**: Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial**: Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POCP**: Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals**: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **WDP**: Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua. **NR**: No relevante

Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada **PORCEJANICOS** 



### Parámetros adicionales de impacto ambiental

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Incidencia de enfermedades	7,5E-07	9,3E-08	5,9E-08	0	4,4E-09	0	0	0	0	0	0	5,9E-10	0	9,6E-09	-2,5E-09
IRP <sup>1</sup>	kBq U235 eq	49	10,1	4,6	0	1,9E-01	0	0	0	0	0	0	9,8E-01	0	8,8E-01	-1,0E+00
ETP-fw <sup>2</sup>	CTUe	4,4E-09	2,0E-10	2,8E-10	0	2,1E-11	0	0	0	0	0	0	2,0E-11	0	1,1E-10	-1,3E-11
HTP-c <sup>2</sup>	CTUh	1,3E-07	1,0E-08	1,9E-08	0	6,1E-09	0	0	0	0	0	0	1,0E-09	0	1,2E-08	-1,4E-09
HTP-nc <sup>2</sup>	CTUh	6,2E-01	2,6E-03	5,3E-02	0	4,3E-04	0	0	0	0	0	0	2,6E-04	0	1,9E-03	-4,2E-03
SQP <sup>2</sup>	-	173,0	4,4	13,9	0	73,3	0	0	0	0	0	0	4,9E-01	0	3,4E-01	-1,7

**PM**: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada (PM); **IRP** : Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; **ETP-fw** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; **HTP-rc** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; **HTP-nc** : Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; **SQP** : Índice de potencial de calidad del suelo.; **NR**: No relevante

Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.



### Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	<b>A</b> 5	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	47,7	7,4E-01	3,0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	8,0E-02	0	1,7E-01	-4,9
PERM	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERT	MJ	47,7	7,4E-01	3,0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	8,0E-02	0	1,7E-01	-4,9
PENRE	MJ	234,0	14,6	13,0	0	3,7E-01	0	0	0	0	0	0	1,4	0	1,4	-2,4
PENRM	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENRT	MJ	234,0	14,6	13,0	0	3,7E-01	0	0	0	0	0	0	1,4	0	1,4	-2,4
SM	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NRSF	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FW	m³	4,6E-02	8,4E-04	4,0E-03	0	2,9E-02	0	0	0	0	0	0	9,1E-05	0	2,7E-04	-2,4E-03

PERE: Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; PERM: Uso de energía primaria renovable; PENRE: Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRM: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRM: Uso de la energía primaria no renovable; SM: Uso de materiales secundarios; RSF: Uso de combustibles secundarios renovables; NRSF: Uso de combustibles secundarios no renovables; FW: Uso neto de recursos de agua corriente; NR: No relevante



### Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	В4	B5	В6	В7	<b>C</b> 1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	8,2E-02	6,9E-11	2,5E-03	0	3,2E-12	0	0	0	0	0	0	6,8E-12	0	2,26E-08	-3,6E-08
NHWD	kg	5,2	2,0E-03	0,9	0	8,1E-03	0	0	0	0	0	0	2,0E-04	0	6,63	-1,5E-03
RWD	kg	8,2E-03	1,8E-05	4,6E-04	0	3,9E-06	0	0	0	0	0	0	1,7E-06	0	2,0E-05	7,2E-05

HWD: Residuos peligrosos eliminados; NHWD: Residuos no peligrosos eliminados; RWD: Residuos radiactivos eliminados;

### Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	B2	В3	В4	B5	В6	В7	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MFR	kg	3,3E-02	0	1,4E+00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,5	0	0
MER	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CRU: Componentes para su reutilización; MFR: Materiales para el reciclaje; MER: Materiales para valorización energética; EE: Energía exportada;



### Referencias

- [1] Reglas Generales del Programa GlobalEPD, 2ª revisión. AENOR. Febrero de 2016
- [2] UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos (ISO 14025:2006).
- [3] UNE-EN 15804:2012+A2:2020 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.
- [4] UNE-EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia. 2006.
- [5] Norma UNE-EN ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. 2006

- [6] [UNE-EN 17160:2019 Reglas de Categoría de Producto para baldosas cerámicas
- [7] GaBi v 10 software-system. SpheraSolutions. Compilation 10.5.1.128. Más información: <a href="http://www.gabi-software.com">http://www.gabi-software.com</a>
- [8] GaBi database. Database for Life Cycle Engineering. SpheraSolutions (2021.2 - SP 40) . Más información:

http://www.gabi-software.com/spain/databases/

- [9] Ecoinvent v 3.7.1 Desarrollada por Ecoinvent Centre. Más información: <a href="https://ecoinvent.org/">https://ecoinvent.org/</a>
- [10] Estudio de Análisis de Ciclo de Vida. Porcelánicos HDC. Anexo I del informe C214751; Agosto 2022, versión 2 emitido por el Instituto de Tecnología Cerámica.

### Índice

1.	Información general	3
	Información sobre el ACV	
4.	Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional	9
5	Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.	14
6	Información ambiental adicional	18
Ref	erencias	27
Ane	exo I. Declaración de los parámetros ambientales para el formato de mínimo impacto ambiental	19
Ane	exo II. Declaración de los parámetros ambientales para el formato de máximo impacto ambiental	23
ĺndi	ice	27





Una declaración ambiental verificada

GlobalEPD