

GlobalEPD

A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



Declaración
Ambiental de
Producto

EN ISO 14025:2010

EN 15804:2012+A2:2019

EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021



AENOR

MEZCLA ASFÁLTICA TIPO AUTL Planta asfáltica de Requena

Fecha de emisión: 2024-11-05

Fecha de expiración: 2029-11-04

La validez declarada está sujeta al registro y publicación en www.aenor.com

Código de registro: GlobalEPD EN15804-101

CHM OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.



El titular de esta Declaración es el responsable de su contenido, así como de conservar durante el periodo de validez la documentación de apoyo que justifique los datos y afirmaciones que se incluyen



Titular de la Declaración

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
S.A.
Ctra del Pontón-Utiel pk. 1,2
Apdo. Correos 27
46340 - Requena, (Valencia)
España

Tel. (+34) 609 048 389
Mail jacontrerasp@chm.com
Web <https://www.chm.com/>



Estudio de ACV

Abaleo S.L.
D. José Luis Canga Cabañes
c/ Poza de la Sal, 8; 3º A
28031 Madrid
España

Tel. (+34) 639 901 043
Mail jlcanga@abaleo.es;
info@abaleo.es
Web www.abaleo.es



Administrador del Programa GlobalEPD

AENOR CONFÍA, S.A.U.
C/ Génova 6
28004 Madrid
España

Tel. (+34) 902 102 201
Mail aenordap@aenor.com
Web www.aenor.com

AENOR es miembro fundador de ECO Platform, la Asociación Europea de Programas de verificación de Declaraciones ambientales de producto

<p>La Norma Europea EN 15804:2012+A2:2019 y sus modificaciones sirven de base para las RCP</p>
<p>Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la Norma EN ISO 14025:2010</p> <p> <input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Externa </p>
<p>Organismo de verificación</p> <p>AENOR</p> <p>El Organismo de Certificación está acreditado por ENAC 1/C-PR468</p>

1. Información general

1.1. La organización

La historia de CHM, nombre con el que se conoce la compañía en la actualidad, ha trazado un asombroso viaje de desarrollo empresarial que merece ser destacado. Desde sus inicios en 1948, cuando su fundador, Don José Martínez García, se dedicaba al mundo de la construcción como Contratista de obras públicas, CHM ha sabido evolucionar y adaptarse a las necesidades de los tiempos. En 1961 se fundó Aglomerados Martínez y en 1966 se instaló la primera planta asfáltica en caliente en la localidad de Albatera, comenzando así un legado que perduraría en el tiempo, hasta el día de hoy.

En el ámbito de los firmes viales y pavimentos, se están aplicando diversas prácticas innovadoras y sostenibles que tienen un impacto significativo en la construcción y rehabilitación de carreteras y autovías. Estas iniciativas buscan no solo mejorar la durabilidad y la calidad de las infraestructuras viales, sino también reducir su impacto ambiental y promover la eficiencia.

1.2. Alcance de la Declaración

Esta declaración ambiental de producto describe la información ambiental relativa al ciclo de vida de la cuna a la puerta con los módulos C y D de la mezcla asfáltica tipo AUTL fabricada por CHM en su planta de Requena (Valencia).

La función desempeñada por el sistema de producto estudiado es la producción de mezcla asfáltica para su uso como material de pavimentación en el sector de la construcción.

1.3. Ciclo de vida y conformidad.

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010, EN 15804:2012+A2:2019 y su modificación EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021.

Tabla 1-1. Regla de Categoría de Producto

Título	Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.
Registro /versión	EN 15804:2012+A2:2019 EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021
Fechas de emisión	2019 2021
Administrador	AENOR

Esta DAP incluye las etapas del ciclo de vida indicadas en la tabla 1-2. Esta DAP es del tipo cuna a puerta con los módulos C y D (A1-A3, C1-C4, D).

Tabla 1-2 Límites del sistema. Módulos de información considerados

Etapa de producto	A1	Suministro de materias primas	X
	A2	Transporte a fábrica	X
	A3	Fabricación	X
Construcción	A4	Transporte a obra	MNE
	A5	Instalación / construcción	MNE
Etapa de uso	B1	Uso	MNE
	B2	Mantenimiento	MNE
	B3	Reparación	MNE
	B4	Sustitución	MNE
	B5	Rehabilitación	MNE
	B6	Uso de energía en servicio	MNE
	B7	Uso de agua en servicio	MNE
Fin de vida	C1	Deconstrucción / demolición	X
	C2	Transporte	X
	C3	Tratamiento de los residuos	X
	C4	Eliminación	X
D	Potencial de reutilización, recuperación y/o reciclaje	X	
X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; MNE = Módulo no evaluado			

Esta DAP puede no ser comparable con las desarrolladas en otros Programas o conforme a documentos de referencia distintos; en concreto puede no ser comparable con Declaraciones no desarrolladas y verificadas conforme a la Norma EN 15804.

Del mismo modo, las DAP pueden no ser comparables si el origen de los datos es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no se basan en los mismos escenarios.

La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad declarada y a nivel del edificio (u obra arquitectónica o de ingeniería) es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2 de la Norma EN ISO 14025.

1.4. Diferencias con versiones previas de esta DAP.

No existen versiones previas a esta DAP.

2. El producto

2.1. Identificación del producto

Esta DAP es de aplicación para la mezcla asfáltica tipo AUTL producida por CHM en su planta de Requena (Valencia).

Las mezclas bituminosas para capas de rodadura ultrafinas (AUTL) tienen una estructura granulométrica discontinua semejantes a las de las mezclas BBTM pero pueden extenderse en espesores nominales entre 10 y 20 mm.

Las características técnicas de sus materias primas y del producto final se recogen en el PG-3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes).

Código CPC: 3794 - *Mezclas bituminosas a base de materiales pétreos naturales y artificiales y betún, asfalto natural o sustancias afines como aglutinantes.*

2.2. Composición del producto

La composición de la mezcla asfáltica incluida en este estudio es:

Tabla 2-1. Composición mezcla tipo AUTL

Material	% en peso
Áridos	94 - 95 %
Betún convencional	5 - 6 %

La composición química y propiedades de la mezcla asfáltica se establecen en la norma de producto UNE-EN 13108-9:2007 - Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 9: Mezclas bituminosas ultrafinas (AUTL).

Durante el ciclo de vida del producto no se utilizan sustancias peligrosas listadas en "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorisation" en un porcentaje mayor al 0,1% del peso del producto.

3. Información sobre el ACV

3.1. Análisis de ciclo de vida

El Informe del análisis del ciclo de vida para la DAPs de las mezclas asfálticas tipo AC, BBTM, SMA y AUTL de la planta de Requena de CHM Obras e Infraestructuras S.A., de octubre de 2024, ha sido realizado por la empresa Abaleo S.L. con las bases de datos Ecoinvent 3.9.1 (enero 2023) y Environmental Footprint 3.1 y el software SimaPro 9.5.0.0, que es la versión más actualizada disponible en el momento de realizar el ACV.

Para la realización del estudio se ha contado con datos de la planta asfáltica de CHM situada en Requena (Valencia).

El estudio de ACV sigue las recomendaciones y requisitos de las normas internacionales ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y la Norma Europea EN 15804:2012+A2:2019 y su modificación EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021.

3.2. Alcance del estudio.

El alcance de esta DAP es la producción de la cuna a puerta con los módulos C y D (módulos A1-A3, C y D) de la mezcla asfáltica tipo AUTL.

Los datos específicos del proceso productivo de la mezcla proceden de la planta asfáltica de CHM situada en Requena, Valencia, y corresponden a los datos de producción del año 2023, que se considera representativo.

En el ACV no se ha incluido:

- Todos aquellos equipos cuya vida útil es mayor de 3 años.
- La construcción de los edificios de la planta, ni otros bienes de capital.

- Los viajes de trabajo del personal; ni los viajes al trabajo o desde el trabajo, del personal.
- Las actividades de investigación y desarrollo.

3.3. Unidad declarada.

La unidad declarada es una tonelada (1 ton) de mezcla asfáltica tipo AUTL fabricada por CHM.

3.4. Criterios de asignación.

De acuerdo con los criterios de la norma de referencia:

- Cuando ha sido posible se ha ampliado el sistema de producto para evitar la asignación de los impactos ambientales de los procesos unitarios multi-salida.
- Cuando no ha sido posible evitar la asignación, se ha hecho una asignación de las entradas y salidas del sistema, en base a masa).

No ha sido necesario aplicar criterios de asignación económica.

3.5. Regla de corte

De acuerdo con los criterios de la norma de referencia, en el ACV se ha incluido el peso/volumen bruto de todos los materiales utilizados en el proceso de fabricación, de manera que se obtenga al menos el 99% del peso de la unidad de producto.

No ha habido ninguna exclusión de consumos de materia ni energía.

3.6. Representatividad, calidad y selección de los datos.

Para modelar el proceso de fabricación de la mezcla asfáltica se han empleado los

datos de producción de la planta de Requena, del año 2023, que se ha considerado representativo de las condiciones actuales de fabricación. De esta instalación se han obtenido los datos de: consumos de materiales, combustibles y energía; distancias desde proveedores y generación de residuos y su transporte a gestor.

Cuando ha sido necesario se ha recurrido a las bases de datos Ecoinvent 3.9.1 (enero 2023) y Environmental Footprint 3.1, que es la última versión disponible en el momento de realizar el ACV. Para los datos del inventario, para modelizar el ACV y para calcular las categorías de impacto ambiental pedidas por la norma de referencia, se ha empleado el software SimaPro 9.5.0.0, que es la versión más actualizada disponible en el momento de realizar el estudio.

Para la elección de los procesos más representativos se han aplicado los siguientes criterios:

- Que sean datos representativos del desarrollo tecnológico realmente aplicado en los procesos de fabricación. En caso de no disponerse de información se ha elegido un dato representativo de una tecnología media.
- Que sean datos geográficos lo más cercanos posibles y, en su caso, regionalizados medios.

- Que sean datos los más actuales posibles.

Para valorar la calidad de los datos primarios empleados en el ACV se aplican los criterios de evaluación semicuantitativa de la calidad de los datos que propone la Unión Europea en su Guía de la Huella Ambiental de Productos y Organizaciones. Los resultados obtenidos son los siguientes:

- Integridad muy buena. Puntuación 1.
- Idoneidad y coherencia metodológicas buena. Puntuación 2.
- Representatividad temporal muy buena. Puntuación 1.
- Representatividad tecnológica muy. Puntuación 2.
- Representatividad geográfica muy buena. Puntuación 1.
- Incertidumbre de los datos baja. Puntuación 2.

De acuerdo con los datos anteriores, el Data Quality Rating (DQR) toma el siguiente valor: $8/6 = 1,33$, lo que indica que la calidad de los datos es excelente.

Para entender mejor la evaluación de la calidad de los datos realizada, se indica que la puntuación de cada uno de los criterios varía de 1 a 5 (cuanto menor puntuación, más calidad) y que para obtener la puntuación final se aplica la tabla siguiente:

Puntuación de la calidad global de los datos (DQR)	Nivel de calidad global de los datos
≤ 1,6	Calidad excelente
1,6 a 2,0	Calidad muy buena
2,0 a 3,0	Calidad buena
3 a 4,0	Calidad razonable
> 4	Calidad insuficiente

4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional.

El sistema de producto estudiado en el Análisis de Ciclo de Vida de la mezcla asfáltica tipo AUTL es de la cuna a la puerta con los módulos C y D. Se han estudiado las siguientes fases de la producción:

Módulo A1: Producción de materias primas.

En este módulo se incluye el proceso de producción de las materias primas, en el cual se considera:

- La extracción de los recursos y producción de materias primas.
- El transporte a los centros de tratamiento/producción de las materias primas.
- El consumo energético y de combustibles, durante la producción de las materias primas.
- El consumo de otros recursos (como por ejemplo el agua), durante la producción de las materias primas.
- La generación de residuos y emisiones al aire y vertidos al agua y al suelo, durante la producción de las materias primas.
- La generación de la electricidad empleada en el proceso de fabricación.

Módulo A2: Transporte.

Se ha considerado el transporte en camión de todos los materiales empleados en la producción, desde los lugares de producción (proveedores) hasta las

instalaciones donde se emplean. Las distancias de transporte de las materias primas han sido facilitadas por los responsables de la planta, conociendo la localización de las instalaciones de sus suministradores.

Módulo A3: Fabricación.

En esta etapa se ha considerado el consumo de materiales auxiliares a la producción; las operaciones de las palas cargadoras; las emisiones de fabricación; y el transporte y gestión hasta el sitio de tratamiento de los residuos generados durante esta etapa del ciclo de vida. Las distancias de transporte de los residuos han sido facilitadas por responsables de la planta, conociendo la localización de las instalaciones de sus gestores de residuos.

Módulo C1 – Deconstrucción / demolición.

Se incluyen los consumos de materia y energía necesarios para las operaciones de demolición del pavimento al final de su vida útil.

Módulo C2: Transporte hasta el lugar de tratamiento/recuperación de residuos.

Se considera que, al final de su vida útil, el producto estudiado se transporta por carretera a una distancia promedio de 100 km hasta el punto de gestión de residuos más próximo, con camiones EURO6 de 16-32 toneladas.

Tabla 4-1. Etapas y módulos de información del Ciclo de vida según UNE-EN 15804.

Información del Ciclo de Vida											Información adicional			
A1 a 3			A4 - A5		B1 a 7					C1 a 4				D
Etapa de producto			Etapa Proceso de construcción		Etapa de uso					Etapa de fin de vida				Beneficios y cargas más allá del sistema
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	MNE	MNE	MNE	MNE	MNE	MNE	MNE	X	X	X	X	X
Suministro de materias primas	Transporte	Fabricación	Transporte	Proceso de construcción / instalación	Uso	Mantenimiento	Reparación	Sustitución	Rehabilitación	Deconstrucción, demolición	Transporte	Tratamiento de residuos	Eliminación de residuos	Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje
			Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	
B6. Uso de energía en servicio														
Escenario											MNE			
B7. Uso de agua en servicio														
Escenario											MNE			

X: Módulo evaluado

MNE: Módulo no evaluado

Módulo C3 - Tratamiento de residuos, y Módulo C4 - Eliminación de residuos.

El escenario de residuos considerado establece que:

- El 53,5% del peso se procesa en planta para la obtención de material secundario en la fabricación de nuevas mezclas.
- El 27,0% del peso se emplea como árido o similar.
- El 19,5% del peso del producto retirado se envía a eliminación en vertedero.

Tabla 4-2. Parámetros del módulo C1-C4

Parámetro	Valor (por ud. declarada)
Proceso de recogida, especificada por tipo	0 kg recogidos por separado. 1000 kg recogidos con mezcla de residuos de construcción.
Sistema de recuperación, especificado por tipo	270 kg para reciclado. 535 kg para reutilización. 0 kg para valorización energética.
Eliminación, especificada por tipo	195 kg para eliminación final (vertedero).
Supuestos para el desarrollo de escenarios (transporte)	Transporte de los residuos en camión EURO6 de 16-32 toneladas: - Distancia media de 100 km desde la obra hasta los puntos de gestión.

Módulo D: Beneficios y cargas más allá del sistema.

En el módulo D se incluye el potencial de reutilización y reciclaje expresado como cargas y beneficios netos relativos al

material secundario recuperado al salir del sistema de producto, calculado los efectos de sustitución de material solamente para el flujo resultante neto de salida de la etapa de producto, que en esta mezcla es del 100%.

5. Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.

Parámetros de impacto ambiental para 1 tonelada de mezcla asfáltica tipo AUTL

Tabla 5-1. Parámetros de impacto ambiental.

Parámetro	Mezcla AUTL Unidad declarada: 1 ton								
	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	8,60E+01	2,37E+01	4,02E-01	1,10E+02	7,48E-01	1,49E+01	1,37E-01	2,10E+00	-2,31E+01
GWP-fossil	8,60E+01	2,37E+01	4,02E-01	1,10E+02	7,48E-01	1,49E+01	1,37E-01	2,10E+00	-2,31E+01
GWP-biogenic	8,60E+01	2,37E+01	4,02E-01	1,10E+02	7,43E-01	1,49E+01	1,36E-01	2,10E+00	-2,31E+01
GWP-luluc	3,19E-02	1,55E-03	1,12E-04	3,36E-02	4,41E-03	9,75E-04	7,61E-04	1,05E-03	-1,50E-02
ODP	2,40E-02	4,74E-04	7,04E-05	2,46E-02	2,28E-04	2,93E-04	3,75E-04	5,66E-05	-1,69E-03
AP	4,92E-06	5,11E-07	2,36E-08	5,46E-06	1,28E-08	3,23E-07	3,17E-09	1,39E-08	-2,40E-06
EP-freshwater	5,42E-01	3,32E-02	4,79E-04	5,76E-01	2,44E-03	1,88E-02	6,39E-04	8,94E-03	-1,02E-01
EP-marine	2,10E-04	1,87E-05	7,15E-06	2,36E-04	1,75E-05	1,17E-05	8,59E-06	1,20E-06	-7,35E-05
EP-terrestrial	2,03E-01	9,06E-03	1,25E-04	2,12E-01	7,81E-04	4,66E-03	1,09E-04	4,86E-03	-2,19E-02
POCP	2,12E+00	9,03E-02	1,34E-03	2,21E+00	8,17E-03	4,54E-02	1,20E-03	4,19E-02	-1,93E-01
ADP-minerals&metals ²	9,23E-01	6,08E-02	5,16E-04	9,85E-01	3,30E-03	3,52E-02	6,78E-04	1,27E-02	-2,20E-01
ADP-fossil ²	4,36E-06	8,24E-07	1,96E-08	5,20E-06	1,07E-06	5,16E-07	8,56E-08	4,13E-08	-1,11E-06
WDP ²	3,34E+03	3,14E+02	1,62E+00	3,66E+03	8,99E+00	1,97E+02	2,06E+00	1,14E+01	-1,47E+03

GWP - total (kg CO₂ eq): Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil (kg CO₂ eq):** Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic (kg CO₂ eq):** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc (kg CO₂ eq):** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **ODP (kg CFC-11 eq):** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **AP (mol H+ eq):** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater (kg P eq):** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine (kg N eq):** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial (mol N eq):** Potencial de eutrofización, excedente acumulado; **POCP (kg NMVOC eq):** Potencial de formación de ozono troposférico; **ADP-minerals&metals (kg Sb eq):** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **ADP-fossil (MJ, v.c.n):** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP (m³):** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua.

Tabla 5-2. Parámetros adicionales de impacto ambiental.

Mezcla AUTL									
Unidad declarada: 1 ton									
Parámetro	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	1,14E-05	1,51E-06	5,79E-09	1,29E-05	4,84E-08	8,99E-07	3,39E-09	2,34E-07	-9,69E-07
IRP ¹	1,69E+00	5,00E-02	2,14E-03	1,75E+00	1,17E-02	3,16E-02	3,17E-02	2,49E-02	-4,19E-01
ETP-fw ²	1,46E+03	1,40E+02	5,62E+00	1,61E+03	4,35E+00	8,82E+01	5,23E-01	7,08E+00	-6,38E+02
HTP-c ²	2,28E-07	1,51E-09	2,00E-10	2,29E-07	1,77E-09	9,50E-10	1,49E-10	5,79E-11	-2,70E-09
HTP-nc ²	6,08E-07	1,67E-07	1,72E-09	7,76E-07	5,33E-09	1,06E-07	1,56E-09	3,02E-09	-1,38E-07
SQP ²	7,97E+01	6,00E-01	7,76E-02	8,04E+01	4,22E-01	3,77E-01	4,51E-01	3,42E+01	-5,17E+01

PM (incidencia de enfermedades): Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada; **IRP (kBq U235 eq):** Eficiencia de exposición del potencial humano relativo al U235; **ETP-fw (CTUe):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - agua dulce; **HTP-c (CTUh):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos cancerígenos; **HTP-nc (CTUh):** Potencial comparativo de unidad tóxica para los ecosistemas - efectos no cancerígenos; **SQP (Pt):** Índice de potencial de calidad del suelo.

Aviso 1. Esta categoría de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposición ocupacional debida a la eliminación de residuos radiactivos en las instalaciones subterráneas. El potencial de radiación ionizante del suelo, debida al radón o de algunos materiales de construcción no se mide tampoco en este parámetro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la experiencia con este parámetro es limitada.

Uso de recursos para 1 tonelada de mezcla asfáltica tipo AUTL

Tabla 5-3 Parámetros que describen el uso de recursos.

Mezcla AUTL									
Unidad declarada: 1 ton									
Parámetro	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	2,70E+01	8,27E-01	6,11E-02	2,79E+01	3,77E-01	5,22E-01	4,44E-01	1,07E+00	-1,41E+01
PERM	0,00E+00								
PERT	2,70E+01	8,27E-01	6,11E-02	2,79E+01	3,77E-01	5,22E-01	4,44E-01	1,07E+00	-1,41E+01
PENRE	3,40E+03	3,16E+02	1,71E+00	3,72E+03	9,58E+00	1,99E+02	3,64E+00	1,23E+01	-1,49E+03
PENRM	2,18E+03	0,00E+00	0,00E+00	2,18E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	5,58E+03	3,16E+02	1,71E+00	5,90E+03	9,58E+00	1,99E+02	3,64E+00	1,23E+01	-1,49E+03
SM	0,00E+00								
RSF	0,00E+00								
NRSF	0,00E+00								
FW	3,68E+00	1,33E-02	1,26E-03	3,70E+00	5,25E-02	8,34E-03	1,80E-03	3,63E-03	-3,21E-01

PERE (MJ, v.c.n.): Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT (MJ, v.c.n.):** Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE (MJ, v.c.n.):** Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM (MJ, v.c.n.):** Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT (MJ, v.c.n.):** Uso total de la energía primaria no renovable; **SM (kg):** Uso de materiales secundarios; **RSF (MJ, v.c.n.):** Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF (MJ, v.c.n.):** Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW (m³):** Uso neto de recursos de agua corriente.

Categorías de residuos para 1 tonelada de mezcla asfáltica tipo AUTL

Tabla 5-4 Parámetros que describen la generación de residuos.

Mezcla AUTL Unidad declarada: 1 ton									
Parámetro	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	1,47E-02	2,09E-03	1,11E-05	1,67E-02	5,85E-05	1,31E-03	8,05E-06	7,63E-05	-6,37E-03
NHWD	1,90E-01	1,57E-02	7,79E-02	2,84E-01	7,81E-02	9,80E-03	3,07E-02	1,95E+02	-5,14E-02
RWD	7,53E-04	2,69E-05	1,50E-06	7,81E-04	8,72E-06	1,70E-05	2,25E-05	1,32E-05	-2,09E-04

HWD (kg): Residuos peligrosos eliminados; **NHWD (kg):** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD (kg):** Residuos radiactivos eliminados.

Flujos de salida para 1 tonelada de mezcla asfáltica tipo AUTL

Tabla 5-5 Parámetros que describen los flujos de salida.

Mezcla AUTL Unidad declarada: 1 ton									
Parámetro	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,70E+02	0,00E+00	0,00E+00
MFR	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+01	1,35E+01	0,00E+00	0,00E+00	5,35E+02	0,00E+00	0,00E+00
MER	0,00E+00								
EEE	0,00E+00								
EET	0,00E+00								

CRU (kg): Componentes para su reutilización; **MFR (kg):** Materiales para el reciclaje; **MER (kg):** Materiales para valorización energética; **EEE (MJ):** Energía eléctrica exportada; **EET (MJ):** Energía térmica exportada

6. Información ambiental adicional.

6.1. Otros indicadores.

La producción de la mezcla asfáltica tipo AUTL de CHM no genera coproductos.

6.2. Emisiones al aire interior.

La mezcla asfáltica AUTL no genera emisiones significativas al aire interior, durante su vida útil.

6.3. Emisiones al suelo y al agua.


La mezcla asfáltica AUTL no genera emisiones significativas al suelo o al agua, durante su vida útil.

6.4. Contenido en carbono biogénico

El fabricante declara que ni los productos estudiados ni su embalaje contienen materiales con carbono biogénico en su composición.

6.5. Mix eléctrico utilizado

El mix eléctrico utilizado para la caracterización de la electricidad para el año 2023 es el de la compañía comercializadora, IBERDROLA CLIENTES S.A.U., obtenido de informe anual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC: GWP – IPCC 2021: 0,241 kgCO₂e/kWh).



Referencias

- [1] EN 15804:2012+A2:2019. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.
- [2] EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.
- [3] Instrucciones Generales del Programa GlobalEPD 3ª revisión 09-10 2023.
- [4] EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos (ISO 14025:2006).
- [5] EN ISO 14040:2006/A1:2021. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia. Modificación 1. (ISO 14040:2006/Amd 1:2020).
- [6] EN ISO 14044:2006/A2:2021. Gestión Ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Requisitos y directrices. Modificación 2. (ISO 14044:2006/Amd 2:2020).
- [7] prCEN/TS (Draft) Road materials — Environmental product declarations — Product category rules complementary to EN 15804 for bituminous mixtures 2023-04-18
- [8] Informe del Análisis del ciclo de vida para las Declaraciones Ambientales de Producto de las mezclas asfálticas tipo AC, BBT; SMA y AUTL de CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., Redactado por Abaleo S.L., octubre 2024. Versión 6.
- [9] Base de datos Ecoinvent 3.9.1 (enero 2023).
- [10] Metodologías de evaluación de impacto ambiental aplicadas mediante SimaPro 9.5.0.0

Índice

1. Información general	3
2. El producto	5
3. Información sobre el ACV	6
4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional.	8
5. Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.	11
6. Información ambiental adicional.	15
Referencias.....	16

AENOR



Una declaración ambiental verificada

GlobalEPD